

Setseal 44

Кюринг за бетон, на водна основа



Описание:

Setseal 44 е восъчна емулсия на водна основа, с подобрани съставки, които формират кюринг с нисък вискозитет.

Setseal 44 представлява бяла течност, която формира бял, влажен слой, когато се положи върху бетоновата повърхност. Изсъхвайки, се образува един прозрачен филм, който задържа необходимата влага в бетона, за да се осигури пълна хидратация на цимента, необходима за достигането на оптималната якост.

Употреба:

Setseal 44 главно се използва върху прясно излят бетон и циментови повърхности, за задържане на достатъчно количество влага, с цел да се осигури пълно хидратиране на цимента. Подходящ е за употреба при:

- ▲ Писти и пътища
- ▲ Плоски покриви
- ▲ Подпорни стени
- ▲ Напоителни канали
- ▲ Бетонови подове
- ▲ Бетонови резервоари

Преимущества:

- ▲ 90% ефективност.
- ▲ Спомага за постигането на зададената якост.
- ▲ Намалява до минимум пукнатините по повърхността.
- ▲ Поддържа прахоустойчива повърхност
- ▲ Еднокомпонентен.
- ▲ Може да се полага със спрей-машина.

Инструкции за употреба:

Setseal 44 се полага посредством спрей, колкото е възможно по-скоро върху новия бетон, при условие че водата от повърхността се е изпарила. Да не се полага ако не е приключило водоотделянето или има наличие на вода по повърхността.

Setseal 44 трябва добре се разбърка преди употреба. Полага се със спрей-машина. Разпръскващата дюза трябва да се държи приблизително на 450 мм от повърхността и да се насочва така, че да осигури пълно покритие. Налягането на помпата трябва да поддържа постоянна, фина струя.

Положеният вече слой трябва да се предпази от дъжд, поне 3 часа, и да се пази от повреждане.

При формуван бетон, Setseal 44 се полага веднага след декофрирането. В този случай бетоновата повърхност трябва да се накисне с чиста вода преди полагането на Setseal 44. Прекалено сухите повърхности може да възпрепятстват процеса на филмообразуване и да абсорбират Setseal 44, което ще доведе до образуване на трудноотстраними петна по повърхността.

Забележки:

- ▲ Преди всякакви последващи финални покрития или допълнителни третираня на повърхностите, Setseal 44 трябва напълно да се отстрани.
- ▲ Setseal 44 може да се отстрани чрез струя под високо налягане, водна струя или лека сачмоструйна обработка.
- ▲ Препоръчваме използването на Setseal A/ AW при по-нататъшна повърхностна обработка.
- ▲ Setseal 44 се полага при минимална температура от 5°C.

Почистване:

Всички инструменти се почистват със сапунена вода непосредствено след употреба, докато са още влажни. Изсъхналият материал може да са почисти с DCP Solvent.

Опаковка:

Setseal 44 се доставя в 25 – литрови кофи и 200 – литрови варели.

Разходна норма:

Препоръчително количество: 3 - 5 м² /л.

Съхранение:

Setseal 44 се съхранява при температури между 5°C и 35°C, в сухи складови условия, и защитен от пряка слънчева светлина.

Срок на годност - 12 месеца, в неотворени, оригинални опаковки.

Предпазни мерки

Setseal 44

Здраве и безопасност:

Setseal 44 не е класифициран като опасен материал.

В случай на инцидентно попадане в очите, незабавно напийскайте обилно с чиста вода и потърсете медицинска помощ. Носете защитни ръкавици и защитни очила по време на работа.

Запалимост:

Setseal 44 е на водна основа и не е запалим.

DCP Solvent е запалим. Осигурете адекватна вентилация! Да не се използва в близост до открит огън! Да не се пуши по време на работа!

Точка на възпламеняване:

DCP Solvent: 37°C

За по-подробна информация вж. „Информационен лист за безопасност“ относно този продукт.

Допълнителна информация:

DCP произвежда голямо разнообразие от добавъчни материали, които включват:

- ▲ Хидроизолационни мембрани и уплътнения
- ▲ Материали и пълнители за запълване на фуги
- ▲ Циментови и епоксидни разтвори
- ▲ Специализирани материали за настилки

DCP предлага също така пълна гама от продукти, създадени специално за поправката и подновяването на повреден бетон. “Систематичният подход” на DCP за възстановяващи материали обхваща следните:

- ▲ Възстановяващи, строителни разтвори, поставяни ръчно
- ▲ Възстановяващи, строителни разтвори, поставяни чрез пулверизатор
- ▲ Течни микробетони
- ▲ Химически устойчиви, епоксидни, строителни разтвори
- ▲ Противокарбонизационни/противохлоридни защитни покрития
- ▲ Устойчиви на химикали и противоизносващи покрития

За повече информация относно гореспоменатите, потърсете местния представител на DCP.

Note:

We endeavor to ensure that any advice, recommendation or information we may give in product literature is accurate and correct. However, due to the fact that we have no direct or continuous control over where or how the products are applied, DCP cannot accept any liability either directly or indirectly arising from the use of DCP products, whether or not in accordance with any advice, specification, recommendation or information given by us.

www.dcp-int.com

 expertise

 quality

 full range