Flexfoam, Thermofix Foam & Cleaner

ПОЛИУРЕТАНОВИ ПЕНИ, ЛЕПИЛО И ЧИСТИТЕЛ

Дон Констракшън Продуктс България ЕАД
София 1582; бул."Проф. Цветан Лазаров" 152, ет.3
tel: + 359 2 8702782 | fax: + 359 2 8702761 | mail: info.bulgaria@dcp-int.com

Thermofix **FOAM**

ПЯНА ЗА ЛЕПЕНЕ ЗА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ПЛОСКОСТИ

- Бърз, лесен и дълготраен монтаж на топлоизолационни пана към всички минерални основи
- Отлична адхезия към повечето строителни материали
- Бързо втвърдява, дори при ниски температури
- Надхвърляща изискванията на стандартите сила на залепяне
- Не се свива след втвъдяване
- Висока температурна устойчивост
- Втвърдената пяна може да се боядисва с бои на водна основа

Техническа информация

Първоначално съсъхване, без лепнене:	11 ± 1 мин.
Изрязване на излишъци:	30 мин.
Работна температура:	- 5 °C до 30 °C
Свиване на обема:	Няма
Адхезия към EPS	≥ 300 Kpa
Адхезия към XPS	≥ 350 Kpa
Топлопроводимост:	0.034 W/(m.K)
Якост на опън:	BS 5241 ≥ 10 MPa
750 ml / 945 g bruto	

Flexfoam **GUN 888**

ПЯНА ЗА ПОЛАГАНЕ С ПИСТОЛЕТ

- Втвърдената пяна е добър топло- и звукоизолатор, предпазва от загуба на топлина през кухините
- Отлична адхезия към повечето строителни материали
- Бързо втвърдява
- Полагането с пистолет е предимство за повторна употреба
- Без свиване след втвъдяване
- Точно дозиране на струята пяна

Техническа информация

Първоначално съсъхване, без лепнене:	15 ± 5 мин.
Изрязване на излишъци:	35 ± 5 мин.
Работна температура:	- 5 °C до 30 °C
Свиване на обема:	Няма
Топлопроводимост:	0.034 W/(m.K)
Якост на опън:	BS 5241 10 N/cm^2
750 ml / 888 g bruto	

Flexfoam **HAND 860** & Flexfoam **HAND 375**

ПЯНА С НАКРАЙНИК ЗА РЪЧНО ПОЛАГАНЕ

- Втвърдената пяна е добър топло- и звукоизолатор
- Отлична адхезия към повечето строителни материали
- Подобрени характеристики на разширение
- Приложен към всеки флакон накрайник за лесна употреба
- Втвърдената пяна може да се боядисва с бои на водна основа

Техническа информация

Първоначално съсъхване, без лепнене:	15 ± 5 мин.
Изрязване на излишъци:	35 ± 5 мин.
Работна температура:	+ 5 °C до 30 °C
Свиване на обема:	> 2%
Топлопроводимост:	0.03 W/(m.K)
Якост на опън:	BS 5241 11 N/cm^2
750 ml / 860 g bruto и 275 ml/ 375 g bruto	